

Artikel	Temperatuur traject °C	Leverbaar in:			Standaard			
		Poeder	Pasta	Vloeibaar	EN 1045	DIN 8511	EN 29454-1	
<b>Hardsoldeer flux</b>								
FLUX AG5	700 - 1000	✓	✓	-	FH 20	-	-	Voor hoge temperaturen
FLUX AG6	550 - 850	✓	✓	-	FH 11	-	-	Voor aluminium brons
FLUX AG7	550 - 800	✓	✓	-	FH 10	-	-	Universeel gebruik, ook RVS
FLUX AG8	550 - 850	✓	✓	-	FH 12	-	-	Voor RVS en hardmetaal (bruine flux)
<b>Aluminium flux</b>								
ALU-FLUX	550 - 650	✓	✓	-	FL 10	-	-	Corrosieve flux voor aluminium
FLUX AL6	440 - 470	-	✓	-	-	-	-	Non corrosieve flux voor Zn/Al legeringen
<b>Zachtsoldeer flux</b>								
FLUX 251	-	-	✓	✓	-	F-SW12	3.1.1.A/C	Universeel gebruik
FLUX 252	-	-	-	✓	-	F-SW11	3.2.2.A	Voor RVS
FLUX 253	-	-	-	✓	-	-	2.1.2.A	Voor aluminium en laaggelegeerd Al.