

Artikel	Samenstelling %				Smelttraject		Vloeigrens	Dichtheid	Treksterkte	Standaard		
	Ag	Cu	P	Sn	Solidus °C	Liquidus °C				ISO 17672	EN 1044	AWS A5.8
CuP6	-	Bal	6,3	-	710	890	760	8,1	56	CuP 179	CP 203	-
CuP7	-	Bal	7,3	-	710	820	730	8,1	58	CuP 180	CP 202	BCuP-2
Ag2CuP	2	Bal	6,5	-	645	825	740	8,1	55	CuP 279	CP 105	-
Ag5CuP	5	Bal	6	-	645	815	710	8,2	55	CuP 281	CP 104	BCuP-3
Ag15CuP	15	Bal	4,9	-	645	800	700	8,4	54	CuP 284	CP 102	BCuP-5
Ag18CuP	18	Bal	7	-	645	645	650	8,4	50	CuP 286	CP 101	-