

Artikel	Samenstelling %					Smelttraject		Dichtheid	Treksterkte	Standaard			
	Ag	Cu	Zn	Ni	Mn	Sn	Solidus °C			Liquidus °C	ISO 17672	EN 1044	AWS A5.8
Tri-foil (voor hardmetaal)													
AgMnNi/1TR	49	27,5	20,5	0,5	2,5	-	670	690	9	150-300	-	-	-