

Artikel	Samenstelling %						Smelttraject		Dichtheid	Treksterkte	Standaard		
	Ag	Cu	Zn	Ni	Mn	Sn	Solidus °C	Liquidus °C			ISO 17672	EN 1044	AWS A5.8
Zonder koper (ammonia bestendig)													
Ag72Zn	72	-	28	-	-	-	710	730	8,4	44	-	-	
Ag85Mn	85	-	-	-	15	-	960	970	10	-	AG 485	AG 501 BAg-23	